

DEMIDEKK Ultimate täckfärg

Produktbeschreibung

Typ

Deckende Holzbeschichtung für den Aussenbereich. Das Produkt ist wasserbasierend. AMA Technology (Alkyd-modifiziertes Acryla).

Besondere Merkmale und Nutzen

Die fortschrittliche Bindemitteltechnologie ermöglicht die Farbe eine sehr gute Farbstabilität und lange Wartungsintervalle zu haben. Enthält effektive Filmkonservierungsmittel, die die Beschichtung gegen Schimmelbildung auf der Oberfläche schützt.

Die Kombination von hochwertigen Bindemitteln und hohem Pigmentgehalt, welches das Holz vor zerstörendem Sonnenlicht schützt, bietet eine sehr gute Witterungsbeständigkeit. Das Produkt ist einfach zu verarbeiten und hat einen hohen Festkörpergehalt. Es trocknet schnell und erreicht eine sehr schnelle Wasserabweisung.

Untergrund

In Kombination mit **VISIR Oljegrønning pigmentert EU/JOTUN Tregrønning Klar** als Teil des Anstrichsystems verwenden. Empfehlung auf neu grundiertem oder vorher gestrichen Flächen im Aussenbereich. Kann auch als Deckanstrich auf Eisen und Metall verwendet werden. Grundieren Sie das Metall mit einer geeigneten Grundierung.

Produktdaten

Verpackungsgrößen	Weiss, A, B, C und Oxidrot Base: 0.9 L, 2.7 L, 4,5L und 9 L. Ocker- und Gelb-Base : 0.9 L, 2.7 L und 9 L. Fertigfarbtöne: Eiweiß 3 L und 10 L.
Verfügbare Basen	Weiß, A-,B-,C-, Oxyd Rot-, Ocker- und Gelb-Base. Basen dürfen nicht ohne Abtönung verwendet werden (gilt nicht für die Weiss-Base).
Abtönen	Bis zu 10 % mit Jotun Multicolor Abtönfarben.
Farbtöne	Weisse Base kann auch ungetönt als weisse Fertigfarbe verwendet werden. Fertigfarbtöne: Eiweiß
Glanzgrad	20-30
Generischer Typ	AMA Technology (Alkyd- modifiziertes Acryla).
Festkörpervolumen	38 ± 2 Volumen%
Spezifisches Gewicht	1.26 Weiß Base.
VOC für gebrauchsfertige Mischung	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l. Dieses Produkt enthält max. 75 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Steichen Sie nicht, wenn die Gefahr von Niederschlag oder Regen besteht. Warten Sie bis der Untergrund trocken ist und der Anstrich trocknen kann. Inhalte von Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern sollten gemischt werden, um mögliche Farbabweichungen zu vermeiden. Gut durchrühren. Bitte beachten Sie: Kann nicht mit anderen Farbprodukten gemischt werden. Ölzusätze dürfen nicht zugefügt werden.

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist es wichtig die ausreichende Menge an Farbe auf Kanten und ebene Oberflächen aufzutragen. Min. 3 Anstriche (100 µm trockene Schichtstärke).

Folgebeschichtungen auf brandhemmend beschichteten Fassaden können Ausblühungen oder Abplatzungen zur Folge haben. Voranstriche mit teer-/mineralöhlhaltiger-Farbe kann zu Verfärbungen des Deckanstrichs führen.

Führen Sie einen Probeanstrich durch.
Auf noch nicht ganz trockenen Anstrichen kann Sonne das Austrocknen der Oberfläche und Blasen verursachen.
Bitte achten Sie auf Leinöl/Feuchtigkeitsprobleme. Tau kann matte Stellen verursachen.
Denken Sie an die Beschichtung der Hirnhölzer.

Auftragsverfahren

Aufsteichen oder Rollen. Airless-Spritze kann verwendet werden.

Anwendungsdaten zum Airless-Sprühen

Düsengröße	0.46 mm (0.018")
Spritzwinkel	65–80°
Düsendruck	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)

Das Produkt kann beim Sprühverfahren verdünnt werden. Verdünnung: Wasser

Reinigung der Malerwerkzeuge

Wasser und **JOTUN Penselrens**.

Ergiebigkeit (pro Anstrich) und Schichtdicke

	Ergiebigkeit pro Anstrich (m ² /liter)	Schichtdicke pro Anstrich (µm)	
		Nass (berechnet)	Trocken (berechnet)
Empfohlen, ungehobelte Hölzer:	7 – 10	100 – 143	38 – 54
Empfohlen, gehobelte Hölzer:	10 – 12	83 – 100	32 – 38

Verdünnung

Soll nicht verdünnt werden. Nicht mit Öl-Additiven mischen.

Bedingungen während des Auftrags

Steichen Sie nicht, wenn die Gefahr von Niederschlag oder Regen besteht. Warten Sie bis der Untergrund trocken ist und der Anstrich trocknen kann. Luft- und Oberflächentemperatur muss über +5 °C während des Anstrichs betragen.

Trocknungszeiten

Die Trocknungszeit kann aufgrund der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Schichtstärke abweichen.

Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Untergrundtemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Staubtrocken	1,5 Std.	1 Std.	0,5 Std.
Überstreichbar nach	6 Std.	3 Std.	2 Std.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Runden Sie die scharfen Kanten ab.

Untergrund	Behandlung
Neues Holz:	Behandeln Sie neues Holz vor oder unmittelbar nach der Installation. Frisches Holz, das länger als 4 Wochen nicht behandelt wurde, sollte mit JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens und einer Borstenbürste gereinigt werden. Tragen Sie VISIR Oljegrunning pigmentert EU/JOTUN Tregrunning Klar auf das rohe Holz auf. Verwenden Sie JOTUN Tregrunning Klar in der kalten Jahreszeit, wenn die Luft- und Oberflächentemperatur unter +5 °C ist. 3-4 Anstriche satt naß-in-naß auf die Hirnholzflächen auftragen. Decklack: Neues, gehobeltes Holz: 3 Anstriche DEMIDEKK Ultimate täckfärg . Neues ungehobeltes Holz: 2 Anstriche DEMIDEKK Ultimate täckfärg .
Vormals beschichtetes Holz:	Bereits gestrichenes Holz mit JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens reinigen. Gebrauchsanweisung beachten. Lose, verwitterte und vergraute Holzteile sowie Altanstriche bis auf tragfähigen Grund entfernen/abschleifen. Glänzende und glatte Oberflächen anschleifen. Rohe Holzstellen (nach abbürsten / abschleifen) mit VISIR Oljegrunning pigmentert EU/JOTUN Tregrunning Klar grundieren. Verwenden Sie JOTUN Tregrunning Klar in der kalten Jahreszeit, wenn die Luft- und Oberflächentemperatur unter +5 °C ist. Die Grundierung muss gründlich mit dem Pinsel eingearbeitet werden. 3-4 Anstriche satt naß-in-naß auf die Hirnholzflächen auftragen. Decklack: 2 Anstriche DEMIDEKK Ultimate täckfärg .

Wartung

Wir empfehlen eine jährliche Unterhaltsreinigung mit **JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** vorzunehmen.

Lagerung

Bei Lagerung oder Transport die Gebinde aufrecht und frostfrei lagern/transportieren.

Abfallbeseitigung

Flüssige Farben dürfen nicht in die Kanalisation oder Gewässer entleert werden. Bitte entsorgen Sie diese bei einem zugelassenen örtlichen Abfallwirtschaftshof bzw. bei den Sammelstellen für Lacke und Farben.



Umweltkennzeichnung



2097 0003

Das Produkt wird durch das norwegische Umweltzeichen "Svanen" (der Schwan) anerkannt und entspricht diesen Anforderungen.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Raumklima / Emission

Dieses Produkt wird nur für den Einsatz im Außenbereich empfohlen.

Verschiedenes

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.